

## TempCook 476

Producto químico	Nº CAS	Tiempo de permeación (minutos)	Nivel de permeación	Estándar	Nivel de degradación	Clasificación
Acetato de butilo 99%	123-86-4	78	3	EN 374-3:2003	NT	—
Acetato de etilo 99%	141-78-6	27	1	EN 16523-1:2015	NT	—
Acido clorhídrico 10%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	NT	—
Acido clorhídrico 35%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	NT	—
Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	243	5	EN 16523-1:2015	NT	—
Amoniaco en solución 25%	1336-21-6	480	6	EN 16523-1:2015	4	++
Diethylamine 98%	109-89-7	53	2	EN 16523-1:2015	1	-
Disulfuro de carbono 99%	75-15-0	20	1	EN 16523-1:2015	NT	—
Estireno 99%	100-42-5	36	2	EN 16523-1:2015	NT	—
Formaldehido 37%	50-00-0	480	6	EN 16523-1:2015	3	++
Metanol 99%	67-56-1	122	4	EN 16523-1:2015	NT	—
n-Heptano 99%	142-82-5	480	6	EN 16523-1:2015	4	++
Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	480	6	EN 16523-1:2015	NT	—
Sodio hidroxido 40%	1310-73-2	480	6	EN 16523-1:2015	NT	—
Tolueno 99%	108-88-3	51	2	EN 16523-1:2015	1	-

\*resultado no normalizado

### Grado de protección química completa

El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.

- Puede utilizarse en **contacto prolongado con el producto químico** (en el límite del tiempo de permeación en base a un día laboral).
- Puede utilizarse para **un contacto repetido con el producto químico** (limitado a la exposición total del producto químico, es decir: tiempo de permeación en base a un día laboral).
- **Sólo protección contra salpicaduras.** Si hay exposición a productos químicos, los guantes deberán desecharse y deberán sustituirse por unos nuevos lo antes posibles.
- **No se recomienda.** Estos guantes se consideran aptos para trabajar con este producto químico.

□ NT: no testado

■ NA: no aplicable ya que no ha sido completamente testado (únicamente resultados de degradación o de permeación)

Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,